


Alpina Expert Fassadenweiss

Для долговечных фасадов

Alpina Expert Fassadenweiss — атмосферостойкая фасадная краска

Описание продукта:

Матовая, устойчивая к атмосферным воздействиям дисперсионная краска с неограниченным выбором оттенков для Вашего индивидуального оформления фасадов. Продукт имеет очень хорошую укрывистость и сохраняет цвет в течение длительного времени. Эффективно защищает от ветра и непогоды — для долговечных оштукатуренных, кирпичных и бетонных фасадов.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 2,5 л, 10 л
База 3: 2,35 л, 9,4 л

Назначение:

- С высокой покрывной способностью
- Очень хорошая стойкость цвета

Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Препятствует проникновению влаги
- Высокопаропроницаемая (класс V1 согласно DIN EN 1062)

Пригодные подложки:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки
 - силикатный кирпич
 - керамический кирпич
 - бетон
 - дисперсионные матовые штукатурки и краски

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,
База 3: прозрачная

База 1 может применяться как белая краска или заколерованная в один из многочисленных светлых оттенков вручную с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint, а также машинным способом с помощью Alpina ColorMix. Для насыщенных оттенков используйте, пожалуйста, только базу 3, отколерованную с помощью Alpina ColorMix.

Степень глянца:

матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

Перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5% воды. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4–6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 л хватает приблизительно на 70 м² (ок. 150 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Alpina Грунтовка

Промежуточное покрытие:

Alpina Expert Fassadenweiss, разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Expert Fassadenweiss; в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

Состав:

Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам, предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/с) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС.

Alpina Expert Fassadenweiss

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка два раза (мокрое по мокрому).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina Expert Fassadenweiss, разбавленным с водой. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina Expert Fassadenweiss разбавленной.

Покртия дисперсионной штукатуркой и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Expert Fassadenweiss, разбавленной максимум 5% воды или прогрунтовать грунтовкой Alpina Грунтовка.

Покртия с плохой несущей способностью:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунтовка.

Поверхности с высоломи:

Высолы удалить сухим способом щеткой. **Нанести грунтовочный слой органорастворимой грунтовкой.** При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия, однако, не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпательвать фасадными шпательками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпательванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах, недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте их тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 260_UA_RU по состоянию на март 2017 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель / потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.