ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- **ТВЕРДЕЕТ ЗА 3-5 МИНУТ**
- **ВЫСОКОПРОЧНАЯ**
- **БЕЗУСАДОЧНАЯ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ		
Кирпичная кладка		
Бетон и железобетон		
Стяжка		
Цементная, цементно–известковая штукатурка		
Природный и искусственный камень		
Трубы		
СФЕРА РАБОТ		
Помещение с нормальной влажностью		
Помещения с повышенной влажностью (ванная)		
Бассейны		
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальный размер фракции	0,63 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Минимальная глубина дефекта	10 мм
Минимальная ширина дефекта	10 мм
Время использования раствора	3–5 минут
Средний расход смеси на 1 куб.дм отверстия	~ 1,6 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Марочная прочность	не менее М 200
Прочность на сжатие (через 24 ч)	не менее 20 МПа
Прочность на сжатие (через 1 ч)	не менее 5 Мпа
Прочность на изгиб (через 24 ч)	не менее 1 Мпа
Прочность сцепления с основанием (через 24 ч)	не менее 1 Мпа
Морозостойкость	F 50
Марка по водонепроницаемости через 1 час	не менее W 4
Марка по водонепроницаемости через 24 часа	не менее W 8
Температура эксплуатации	От – 50 до + 70°С

СОСТАВ

Цементное вяжущее, минеральные, гидрофобные и полимерные модифицирующие добавки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Края отверстия очистить от пыли, грязи, масляных пятен, отслаивающихся элементов – всего, что может ухудшить сцепление материала с основанием. Произвести расшивку поврежденных мест с расширением внутрь конструкции глубиной не менее 10 мм и шириной не менее 10 мм.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. Затворить смесь водой (от +10 до +25°С) в пропорции:
– на 600 г смеси – 0,15–0,16 л воды;
– на 1 кг смеси – 0,25 – 0,26 л воды.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Ликвидация локальных протечек воды высокой интенсивности производится путем заполнения места протечки растворной смесью на максимально возможную глубину. Предварительно, необходимо максимально уменьшить силу потока воды, путем использования пробок из дерева, плотной бумаги, текстильных или иных подходящих материалов. При заделке отверстия пробкой из вспомогательных материалов необходимо, чтобы она располагалась глубже относительно поверхности основания.

2. При работе со смесью рекомендуем приготовить такое количество раствора, которое можно выработать в течение 1–2 минут. Растворная смесь готовится вручную в непосредственной близости от источника протечки и используется незамедлительно. После заполнения места протечки, растворная смесь фиксируется (прижимается) в течении 1–2 минут во избежание провисания или выдавливания. После локальной ликвидации протечки, рекомендуется провести полную гидроизоляцию поверхности с использованием Bergauf Hydrostop.

3. Ликвидация многочисленных микропротечек малой интенсивности на большой площади производится путем втирания сухой смеси в гидроизолируемую поверхность. После ликвидации протечки, рекомендуется провести полную гидроизоляцию поверхности с использованием Bergauf Hydrostop.

4. Применение Bergauf Hydroplomba в качестве ремонтного состава для срочного восстановления геометрии поврежденных поверхностей проводится после предварительной очистки и увлажнения ремонтируемой поверхности. Участки, покрытые белым налетом, требуют обработки слабым раствором кислоты и промывки водой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Главный технолог

ТУ 5745-001-71576152-2014

Дата изготовления: см. на упаковке

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:
БЛ – ООО «Бергауф Лаишево», Республика Татарстан, г. Казань, Лаишевский р–н, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул.Лесхозовская, дом 32а.
БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.
БН – ООО «Бергауф Невьянск», Свердловская область, Невьянский район, 86 км автодороги Екатеринбург – Серов, А/1
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2
Для прочих индексов изготовителем продукции является:
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес ООО «Бергауф Строительные Технологии»: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75 ; post@bergauf.ru, +7(343)278–52–94

Требуется консультация по работе со смесями?
Тел. 8-800-200-0989, market@bergauf.ru
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше?
www.bergauf.ru

Официальный партнер
Специальная Олимпиада
РОССИИ
Свердловская область

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Добровольная сертификация
СМ 25

KZ

HYDROPLOMBA ГИДРООҚШАУЛАУ аспа-жалап тіркелімге
Негіздеменің типі. Кірпішті қалау; Бетон, темір бетоны; Цементтік тартпа; Цементтік,; цементтік-әктасты сылақ; Табиғи және жасанды тас; құбырлар
Жұмыстар саласы: Ылғалдылығы қалыпты орынжайлар; Ылғалдылығы жоғары орынжайлар; Бассейн; Жертөлелер; Сыртқы жұмыстар; қасбет; іргелікақаудың ең төмен тереңдігі: 10 мм; ақаудың ең төмен ені: 10 мм; ақаудың ең төмен ені: 3-5 мин; Қабат 3 мм болған кезде қоспаның 1 $м^2$ жерге жұмсалуы: ~1,6 кг; Сығудағы беріктігі (24 сағаттан кейін жүруге болады): кем дегенде 20 МПа; Сығудағы беріктігі (1 сағаттан кейін жүруге болады): кем дегенде 5 МПа; Бүгілудегі беріктігі (24 сағаттан кейін жүруге болады): кем дегенде 1 МПа.
Негіздемемен ілінісу беріктігі (28 тәуліктен кейін): 1 МПа; Су сіңірмейтіндігі бойынша таңбасы (1 сағаттан кейін жүруге болады):W4; Су сіңірмейтіндігі бойынша таңбасы (1 сағаттан кейін жүруге болады): W8.
Пайдалану температурасы; -50-тен +70°С-ге дейін. Құрамы: Цементтік тұтқырланған, минералдық толықтырғыштар, түрлендірілген полимерлік қоспалар, гидрофобтаушы қоспалар. Жұмыс тәртібі Қауіпсіздік техникасы: Материалдың көзге және тыныс алу жолдарына тиіп кетуге жол бермеңіз. Сақтау: Құрғақ орынжайда және жабық зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі дайындалған күннен бастап 6 айды құрайды.
Техникалық шарттар№ 5745-001-71576152-2014
Өндіруші: «Бергауф Невьянск» деген ООО.
Свердловсктің облысы, Невьянский аудан, автодороги 86 километрі Екатеринбург-Серов, А/1.
Тел.: +7(343) 278-52-94(95-99);
E - mail: market@bergauf.ru
Изготовления және күнісі: ораушыда қара-
ЖШС «АВАНГАРД plus», 100014, РК, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы ауданы, Складская көшесі, 2а оф. 12

4 607151 081474