



Alpina EXPERT GRUND-KONZENTRAT

Концентрат грунтовки глубокого проникновения

Отлично укрепляет основания
Выравнивает впитываемость
Экономит расход краски



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

1 л , 2,5 л , 10л

Назначение:

концентрат грунтовки глубокого проникновения (указания по разбавлению - смотрите таблицу). Продукт предназначен для подготовки минеральных оснований, для наружных и внутренних работ. Применять только в разбавленном виде.

Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет основание и снижает впитывающую способность минеральных подоложек, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски.

Свойства:

- Высокая проникающая и укрепляющая способность
- Водоразбавляемая
- Не содержит растворителей
- Быстро высыхает
- улучшает адгезию
- уменьшает расход финишного материала

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки

- известково-цементные штукатурки
- силикатный кирпич
- керамический кирпич
- бетон
- гипсовые основания
- старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые штукатурки и краски

Цветовые тона/ Колеровка:

прозрачная после высыхания на подложке
продукт не подлежит колеровке

Степень глянца:

шелковисто-матовая, необходимо избегать образование глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании

Способ нанесения/ Инструмент:

на нормально и сильно впитывающие основания нанести приготовленную грунтовку с помощью кисти, интенсивно, в один проход. Допускается наносить материал валиком и затем распределять кистью. При необходимости (для сильно впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 прохода "мокрое-по-мокрому". На гипсовые основания и для обеспыливания поверхности нанести материал валиком. Начинать работу снизу вверх для предотвращения подтёков и перегрунтования поверхности.

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; через 5 часов можно окрашивать. При более низких температурах и более высокой относительной влажности время может увеличиться. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 330-660 м² (15-30 мл/м² неразбавленного концентрата) на один слой на гладкой поверхности в зависимости от впитывающей способности подложки (см. главу Разбавление/ Приготовление грунтовки). На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

перед использованием концентрат тщательно перемешать, разбавить чистой водой и снова тщательно перемешать. Соблюдать следующие пропорции разбавления:

- a) для слабо впитывающих оснований: 1 часть концентрата на 4 части воды;
- b) для нормально впитывающих оснований: 1 часть концентрата на 5 частей воды;
- c) для сильно впитывающих оснований: 1 часть концентрата на 7 частей воды;
- d) для гипсовых оснований: 1 часть концентрата на 9 частей воды

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, модифицирующие аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/h) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОС.



Alpina EXPERT GRUND-KONZENTRAT

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Перед грунтованием разбавить концентрат в зависимости от впитывающей способности подложки (см. главу Разбавление/Приготовление). Крупнопористые, нормально впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать за 1 проход. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать два раза (мокрое по мокрому).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. На очень слабо впитывающие или соответственно гладкие основания загрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Beton-Kontakt. Слабо и нормальные впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat в соответствующем разбавлении (см. главу Разбавление/Приготовление).

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Нанести Alpina EXPERT Grund-Konzentrat разбавленной 1 часть концентрата на 5 частей воды.

Покртия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Гипсовые штукатурки и шпатлевки: после каждой шлифовки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat разбавленной 1 часть концентрата на 9 частей воды

Покртия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat в соответствующем разбавлении (см. главу Разбавление/Приготовление).

Поверхности с высоломи:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой специальной органорастворимой грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия, однако не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой от Alpina. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat разбавленной 1 часть концентрата на 5 частей воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 525_RU по состоянию на апрель 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.ru