

Экстрабелая интерьерная

Для сияющей белизны

Alpina Экстрабелая интерьерная - идеальна для потолков и светлых помещений

Описание продукта:

матовая дисперсионная краска насыщенной белизны для чистого и яркого оформления потолков и стен в Вашем доме. Устойчивая к нагрузкам, с высокой степенью укрывистости - для долговечного свежего и сияющего белого цвета.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

2,5 л, 5 л, 10 л

Назначение:

Яркая белизна
Высокая укрывистость

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Прекрасно укрывает на кромках
- Высокая износостойкость
- 2-ой класс по мокрому истиранию (DIN EN 13300)

Пригодные подложки:

Минеральные подложки:
 - известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки, гипсокартона
 - силикатный кирпич
 - керамический кирпич
 - бетон
 Старые покрытия с хорошей несущей способностью:
 - дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски
 - структурные обои

Цветовые тона/ Колеровка:

краска предназначена для использования в белом цвете

Замечание:

Окончательную твердость покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные моющие средства или средства средней щелочности (рН до 9). Не использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение блеска покрытия. Для колерованной краски при механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно визуальное изменение оттенка из-за изменения блеска покрытия («эффект письма»), что не является браком, рекламацией. Интенсивность «эффекта письма» уменьшается с увеличением степени блеска краски, на матовых красках «эффект письма» выражен сильнее, чем на глянцевых. Наличие «эффекта письма» не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

Степень глянца:

матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5% воды. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 100 м² (ок. 100 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Промежуточное покрытие:

Alpina Экстрабелая интерьерная разбавленной максимум 10% (по объему) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Экстрабелая интерьерная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды. При необходимости грунтовать с помощью Alpina Грунт.

Состав:

дисперсия поливинилацетатэтиленовая, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/a): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



Экстрабелая интерьерная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт два раза (методом "мокрое по мокрому").

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina Грунт. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать материалом Alpina Грунт разбавленная в соотношении 1:2 водой.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносить материал Alpina Экстрабелая интерьерная, разбавленный максимум 10% (по объёму) воды.

Покртия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Экстрабелая интерьерная, разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать Alpina Грунт.

Покртия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунт.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить продуктом Alpina Грунт против Плесени. Финишное покрытие - Alpina Кухня и Ванна. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой от Alpina. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 215_RU по состоянию на апрель 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.